

Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van ROMFIX® onderbouw.

Betreft: ROMFIX® Hechtmiddel

Romfix® Hechtmiddel is een trass cement houdende hechtbrug voor het verleggen van natuur- en betonstenen op de gebonden Romfix® Drainagemortel.

juni 2019

ROMFIX® NEDERLAND
Nijverheidsweg 6
7671 DA Vriezenveen
Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			ROMFIX® Hechtmiddel ROMFIX® Hechtmiddel is een trass cement houdende hechtbrug voor het verleggen van natuur- en betonstenen op de gebonden ROMFIX® Drainagemortel. ROMFIX® Bindmiddel voor drainagemortel voor het realiseren van een waterdoorlatende gebonden bedding voor uiteenlopende bestrating. Geschikt voor lichte tot zware belasting. ROMFIX® NEDERLAND Nijverheidsweg 6 7671 DA Vriezenveen Tel. +31 (0) 88 888 4 111 E-mail: info@romfix.nl Internet: romfix.nl			
101010	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: Volgens tekeningnr(s). Betreft het aanbrengen van een gebonden straatlaag van Romfix® Bindmiddel met split. Laagdikte gemiddeld <hoogte invullen> mm; ten minste 50 mm en ten hoogste <hoogte invullen> mm .6. Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). <invullen bestekspostnr(s).> .9. ROMFIX® Drainagemortel o.g. - ROMFIX® Bindmiddel o.g. - Split 2/6 mm Leverancier: Romfix B.V. Mengverhouding: 170 kg bindmiddel per 830 kg schoon split. Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding ROMFIX® Bindmiddel. <Trass toevoeging bij gebruik van natuursteen Drukvastheid > 15 -25 N/mm² na 28 dagen afhankelijk van het gebruikte split. Waterdoorlatendheid = 14.2 x 10 ⁻³ m/sec afhankelijk van het gebruikte split>	m2	1,00 V	
				m3		1,00 I
				kg		1,00 L
				kg		1,00 L
101020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: Volgens tekeningnr(s). 9. Totale breedte: <keuze maken uit deficode> .9. Verband: <keuze maken uit deficode> .9. Betreft het verlijmen van betonstraatstenen op een split gebonden onderlaag (ROMFIX® drainagemortel), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 101010 Hechtmiddel type ROMFIX® Hechtmiddel o.g. Leverancier: Romfix B.V. Vorst en dooizoutbestendig Droge dichtheid: 1.3 kg/dm³ Leverancier: Romfix B.V. Mengverhouding: 8.5 l water op 25 kg Hechtmiddel Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding ROMFIX® Hechtmiddel. .9. Langs de kantopsluiting: <keuze maken uit deficode> .9. Betonstraatstenen: <keuze maken uit deficode> .9. Afstrooien: <keuze maken uit deficode> <Voor een goede waterdoorlatendheid vraagt u voor aanvang een passend advies bij ROMFIX® op.>	m2	V	
				kg		1,00 L
				st		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101030	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	1,00 V	
			Situering:			
			Volgens tekeningnr(s).			
		9.	Aan boven- en onderzijde (niet) vlakke tegels van	st		1,00 L
			natuursteen: <keuze maken uit deficode>			
		.9.	Afmeting: <keuze maken uit deficode>			
		. .9. . . .	Totale breedte: <keuze maken uit deficode>			
		. . .1. . .	Verband: <omschrijven>			
		9. .	Betreft het verlijmen van keramische tegels op			
			een split gebonden onderlaag (ROMFIX®			
			drainagemortel), aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 101010 .	kg		1,00 L
			Hechtmiddel type ROMFIX® Hechtmiddel o.g.			
			Leverancier: Romfix B.V.			
			Vorst en dooizoutbestendig			
			Droge dichtheid: 1.3 kg/dm³			
			Leverancier: Romfix B.V.			
			Mengverhouding: 8.5 l water op 25 kg Hechtmiddel			
			Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding ROMFIX®			
			Hechtmiddel.			
		9	Afstandhouders: <keuze maken uit deficode>			
101040	831199		Aanbr. keramische tegels met ROMFIX® Hechtmiddel	m2	1,00 V	
			Situering:			
			Volgens tekeningnr(s).			
			Keramische tegels	st		1,00 L
			Afmeting: x x mm			
			Totale breedte: m			
			Verband: <omschrijven>			
			Betreft het verlijmen van keramische tegels op			
			een split gebonden onderlaag van ROMFIX®			
			drainagemortel aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 101010 .	kg		1,00 L
			Hechtmiddel type ROMFIX® Hechtmiddel o.g.			
			Leverancier: Romfix B.V.			
			Vorst en dooizoutbestendig			
			Droge dichtheid: 1.3 kg/dm³			
			Leverancier: Romfix B.V.			
			Mengverhouding: 8.5 l water op 25 kg Hechtmiddel			
			Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding ROMFIX®			
			Hechtmiddel.			
			Afstandhouders: <omschrijven>			
						

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9		.	Staartposten			
		.				
		.				
91		.	Eenmalige kosten			
		.				
		.				
		.				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.