

Een sterke hechting voor uw bestrating

- Trascement
- Geen dilatatie
- Eenvoudig aan te maken met water



HECHTMIDDEL

Trass cement houdende hechtbrug voor het verleggen van natuur- en betonstenen



ROMFIX® Hechtmiddel zorgt voor een sterke verbinding tussen vrijwel ieder type bestrating verwerkt in de ROMFIX® Drainagemortel wat zo een stevig pakket vormt.

EIGENSCHAPPEN

- Voor alle typen belasting
- Geschikt voor bijna ieder type bestrating
- Makkelijk te verwerken
- Geen dilatatie
- Verwerkbaar tussen 5°C en 30°C
- Eenvoudig met water aan te maken
- Voorkomt losliggende bestrating
- Slijtvast en milieubewust
- Trascement houdend
- Hecht straatwerk aan drainagemortel

TOEPASSING

- Natuursteen
- Opritten
- Natuursteen (platen)
- Betonsteen (platen)
- Klinkerbestrating
- Keramische tegels
- Gebakken bestrating
- Openbare ruimte
- Snel, voordelig en duurzaam lijmen van bijna alle stenen, tegels en bestrating.

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid

6 maanden bij droge, vorstvrije opslag in originele verpakking.

Dichtheid in droge toestand

1,5 kg/dm³

VERWERKINGSHANDLEIDING



1 Benodigdheden ROMFIX® Hechtmiddel:

ROMFIX® Hechtmiddel, mixer, mengkuip, emmer met maatindicatie of maatbeker, kwast en lijnkam.



2 Meet 8,5 liter schoon water af en voeg dit toe aan 25 kg Romfix® Hechtmiddel.



3 Minimaal 3 minuten goed door mixen. Laat het hechtmiddel 3 minuten rusten. Nogmaals mengen gedurende 2 minuten. Altijd de volledige inhoud verwerken.



4 Tegels: Voorzie de achterzijde van de tegel volledig van ROMFIX® Hechtmiddel in een laag van 3 tot 5 mm.



5 Verwerk de tegel. Vervuul bestratingsmateriaal direct schoonmaken met water.



6 Overige bestratingsproducten: Dompel onderzijde bestratingsproduct in mengkuip met hechtmiddel (voor tegels, zie foto 4). Let-op; zijkant mee dompelen tot maximaal 3 centimeter onder bovenzijde bestratingsproduct.



7 Verwerk de bestrating. Vervuul bestratingsmateriaal direct schoonmaken met water.



Bekijk de instructievideo!

VERWERKING

1 Bij het aanbrengen van tegels de ROMFIX® Hechtmiddel in lagen van ca. 3 tot 5 mm met een kwast of lijnkam aanbrengen en aansluitend direct in de verse ROMFIX® Drainagemortel verwerken.

2 Overige bestratingsproducten in de kuip 2-3 mm in de ROMFIX® Hechtmiddel dompelen en aansluitend direct in de verse ROMFIX® Drainagemortel verwerken.

Verwerkingstijd
ca. 2 uur (bij +20°C)

Mengverhouding
8,5 liter per 25 kg

Chroomarm volgens TRGS613
Ja

Verwerkingstemperatuur
5°C tot 30°C

Verbruik
25 kg = 19 liter hechtmortel
Ca. 1,3 kg/mm/m²

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Bij verlijmd bestrating en tegels is scheurvorming door weersinvloeden, temperatuurswisselingen en verkeersbelasting niet uit te sluiten.
- Niet waterdoorlatende onderbouw kan bij het indringen van vocht schade tot gevolg hebben.
- Gezaagde stenen aan de onderzijde en zijkanen opruwen.
- Het aanbrengen van de bestrating dient met de hand te geschieden en niet te worden nagetrild.
- Dilatatievoegen conform standaard voorschrift aanbrengen (mits van toepassing).
- Bij niet waterdoorlatende onderbouw dient voor voldoende afschot en waterafvoer te worden gezorgd.



ROMFIX® NEDERLAND
Vosdonkseweg 4
4714 VH Sprundel

Nijverheidsweg 6
7671 DA Vriezenveen
Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl
ROMFIX® is onderdeel van ROMEX®



ROMFIX® is aangesloten bij:



Betonwerkbedrijf
Stijve, Levensduur,
Garten o.v.



Uw contact: