

DE

remanium® star**CoCrW-Aufbrennlegierung, Typ 5
nach DIN EN ISO 9693/DIN EN ISO 22674****Zusammensetzung (Massen-%)**

Co	Cr	W	Si
60,5	28,0	9,0	1,5

Weitere Elemente < 1 %: Mn, N, Nb

Nickel-, beryllium- und eisenfrei

Technische Daten

Dehngrenze*	R _{p0,2}	620 MPa
Zugfestigkeit*	R _m	845 MPa
Härte*	HV10	280
Bruchdehnung*	A ₅	10,2 %
E-Modul*	E	190 GPa
Dichte		8,6 g/cm ³
Solidustemperatur		1320 °C
Liquidustemperatur		1420 °C
WAK (25 – 500 °C)		14,1 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Farbe		weiß
Gewicht pro Gusstück		ca. 6 g

* Chargenbezogen sind Abweichungen von +/- 10 % von den angegebenen Werten möglich.

Anwendung	CoCrW-Aufbrennlegierung für Keramiken im klassischen WAK-Bereich
Schmelzen	Flamme, Induktion (HF), Lichtbogen
Schmelzspiegelung (HF)	Ja
Gießzeitpunkt (HF)	Nach Aufreißen der Schmelze sofort abgießen
Druckguss	250 – 450 mbar Gebrauchsanweisung REF 989-448-00 beachten!
Schweißen	Mit geeigneten Verfahren wie Laser- und WIG-Impuls-Schweißen
Schweißzusatz	CoCr-Schweißdraht, REF 528-215-10 (0,25 mm) REF 528-210-10 (0,35 mm) REF 528-200-10 (0,5 mm)
Löten vor dem Brand	CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00
Flussmittel	rema®-Flux 1, REF 102-304-00
Empfohlene Verblendkeramik	Im WAK-Bereich angepasste Keramik, z. B. ceraMotion® Me, Carmen® und CCS, Dentaaurum
Abkühlung der Keramik im Brennofen	Langzeitabkühlung, falls nicht anders vom Keramikhersteller empfohlen

Weitere Angaben siehe:**remanium®**, edelmetalfreie Legierungen für die Kronen- und Brückentechnik, Gebrauchsanweisung **REF 989-448-00**Bezug kostenfrei oder im Internet unter www.dentaaurum.com**Zahntechnische Hotline:** **+497231/803-410**

EN

remanium® star**CoCrW bonding alloy, type 5
acc. to DIN EN ISO 9693/DIN EN ISO 22674****Composition (percentage by mass)**

Co	Cr	W	Si
60.5	28.0	9.0	1.5

Additional elements < 1 %: Mn, N, Nb

Contains no nickel, beryllium or iron

Technical data


Yield strength*	R _{p0,2}	620 MPa
Tensile strength*	R _m	845 MPa
Hardness*	HV10	280
Fracture elongation*	A ₅	10.2 %
Modulus of elasticity*	E	190 GPa
Density		8.6 g/cm ³
Solidus		1320 °C/2408 °F
Liquidus		1420 °C/2588 °F
CTE (25 – 500 °C/77 – 932 °F)		14.1 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Color		white
Weight per ingot		approx. 6 g

* Variations of +/- 10 % are possible depending on the batch.

Use	CoCrW bonding alloy compatible with conventional ceramic materials with appropriate CTE range.
Melting	Torch, Induction (HF), Light arc
Mirror like melt surface (HF)	Yes
Exact casting moment (HF)	As soon as the oxide layer starts to tear up
Pressure casting	250 – 450 mbar Observe instructions for use REF 989-448-00!
Welding	Possible using methods such as laser welding and TIG impulse welding
Filler material	CoCr welding wire, REF 528-215-10 (0,25 mm) REF 528-210-10 (0,35 mm) REF 528-200-10 (0,5 mm)
Presoldering	CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00
Flux	rema®-Flux 1, REF 102-304-00
Recommended ceramic	Ceramics with suitable CTE range such as ceraMotion® Me, Carmen® and CCS, from Dentaaurum
Cooling of ceramics in the furnace	Slow cooling, unless otherwise recommended by the ceramic manufacturer

For further information see:**remanium®**, non-precious metal alloys for crown and bridgework, instructions for use **REF 989-448-00**Available free of charge from Dentaaurum or on the internet at www.dentaaurum.com**Technical Hotline:** **+497231/803-410**

IN

remanium®
star

CE 0483

Kurzanweisung

Short instructions for use

Mode d'emploi condensé

Instrucciones abreviadas

Brevi istruzioni per l'uso

D
DENTAURUM➤ Informationen zu Produkten finden Sie unter www.dentaaurum.com➤ For more information on our products, please visit www.dentaaurum.com➤ Vous trouverez toutes les informations sur nos produits sur www.dentaaurum.com➤ Descubra nuestros productos en www.dentaaurum.com➤ Informazioni su prodotti sono disponibili nel sito www.dentaaurum.comStand der Information | Date of information |
Mise à jour | Fecha de la información |
Data dell'informazione: 07/19Änderungen vorbehalten | Subject to modifications |
Sous réserve de modifications | Reservado el derecho de
modificación | Con riserva di apportare modifiche**D**
DENTAURUMTurnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Tel. +49 7231/803-410
Fax +49 7231/803-295 | www.dentaaurum.com | info@dentaaurum.com

FR

remanium® star

Alliage céramo-métallique CoCrW, type 5 selon DIN EN ISO 9693/DIN EN ISO 22674

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co	Cr	W	Si
60,5	28,0	9,0	1,5

Autres éléments < à 1 % : Mn, N, Nb
sans nickel, sans beryllium et sans fer

Caractéristiques techniques

Limite d'allongement*	R _{p0.2}	620 MPa
Résistance à la traction*	R _m	845 MPa
Dureté*	HV10	280
Allongement à la rupture*	A ₅	10,2 %
Module d'élasticité*	E	190 GPa
Densité		8,6 g/cm ³
Point de solidification		1320 °C
Point de liquéfaction		1420 °C
CDT (25 – 500 °C)		14,1 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Couleur		blanc
Poids de chaque plot		env. 6 g

* Des écarts de +/- 10 % sont possibles en fonction des lots.

Utilisation	Céramiques avec coefficient de dilatation classique
Fusion	À la flamme, induction (à haute fréquence = HF), à l'arc
Miroitement (HF)	Oui
Moment de la coulée (HF)	Après déchirure de la peau, couler sans attendre
Coulée sous pression	250 – 450 mbar Respecter le mode d'emploi REF 989-448-00 !
Soudage	À l'aide de procédés adaptés comme le soudage au laser, le soudage au tungstène par impulsions
Métal d'apport	Fil de soudage CoCr, REF 528-215-10 (0,25 mm) REF 528-210-10 (0,35 mm) REF 528-200-10 (0,5 mm)
Brasage avant cuisson	CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00
Antioxydant	rema®-Flux 1, REF 102-304-00
Céramique recommandée	Céramique au coefficient de dilatation adapté, par exemple ceraMotion® Me, Carmen® et CCS de Dentaaurum
Refroidissement de la céramique au four	Refroidissement lent, sauf mention contraire du fabricant de la céramique

Pour plus d'informations voir :

remanium®, alliages exempts de métaux précieux pour couronnes et bridges, mode d'emploi **REF 989-448-00**

Disponible gratuitement sur simple demande ou sur Internet www.dentaaurum.com

Assistance téléphonique prothèse dentaire :

+49 72 31 / 803-411

ES

remanium® star

Aleación de CoCrW para cerámica, tipo 5 según DIN EN ISO 9693/DIN EN ISO 22674

Composición (porcentaje en masa)

Co	Cr	W	Si
60,5	28,0	9,0	1,5

Otros elementos < 1%: Mn, N, Nb
Libre de nickel, beryllium y hierro

Características técnicas

Limite de dilatación*	R _{p0.2}	620 MPa
Resistencia a la tracción*	R _m	845 MPa
Dureza*	HV10	280
Dilatación de rotura*	A ₅	10,2 %
Módulo de elasticidad*	E	190 GPa
Densidad		8,6 g/cm ³
Solidus		1320 °C
Liquidus		1420 °C
CET (25 – 500 °C)		14,1 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Color		blanco
Peso de cada bloquecito		6 g aprox.

* Referente al lote, los datos indicados pueden variar entre +/- 10 %.

Empleo	Aleación de CoCrW para cerámica para emplear con porcelanas con un ámbito de CET clásico
Fusión	Llama de soplete, inducción (alta frecuencia = AF), arco voltaico
Reflejo de la fusión (AF)	Si
Momento oportuno del colado (AF)	Al romperse y abrirse la masa fundida, colar de inmediato
Colado a presión	250 – 450 mbar ¡Observar el modo de empleo REF 989-448-00!
Soldar	Con procedimientos adecuados como soldo por láser y por impulsos WIG
Material de adición para soldo	Alambre de CoCr para soldar con láser, REF 528-215-10 (0,25 mm) REF 528-210-10 (0,35 mm) REF 528-200-10 (0,5 mm)
Soldadura antes de la cocción	CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00
Fundente	rema®-Flux 1, REF 102-304-00
Cerámica recomendable	Cerámica adaptada al ámbito del CET, p. ej. ceraMotion® Me, Carmen® y CCS, Dentaaurum
Enfriamiento de la cerámica en el horno	Enfriamiento lento, en caso de que el fabricante de la cerámica no recomiende otra cosa

Para más informaciones véase:

remanium®, aleaciones no preciosas para coronas y puentes, modo de empleo **REF 989-448-00**

Entrega gratuita o en Internet en www.dentaaurum.com

Línea telefónica directa (Hot line) para odontotécnica:
+49 72 31 / 803-411

IT

remanium® star

Leg a base di CoCrW per ceramiche, tipo 5 sec. DIN EN ISO 9693/DIN EN ISO 22674

Composizione (percentuale)

Co	Cr	W	Si
60,5	28,0	9,0	1,5

Altri elementi < 1 %: Mn, N, Nb
Priva di Ni, Be, e Fe

Dati tecnici

Limite d'espansione*	R _{p0.2}	620 MPa
Resistenza alla trazione*	R _m	845 MPa
Durezza*	HV10	280
Espansione di rottura*	A ₅	10,2 %
Modulo di elasticità*	E	190 GPa
Densità (peso specifico)		8,6 g/cm ³
Punto stato solido		1320 °C
Punto stato liquido		1420 °C
CET (tra 25 e 500 °C)		14,1 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Colore		argento chiaro
Peso per lingotto		ca. 6 g

* Da lotto a lotto i valori indicati possono differire di +/- 10 %.

Impiego	Leg a di CoCrW per ceramiche dell'area CET classica
Fusione	Cannello, induzione (HF), arco voltaico
Aspetto fusione „occhio di bue“ (HF)	Si
Punto di colata (HF)	Colare dopo l'apertura della pellicola superficiale
Pressofusione	250 – 450 mbar Osservare le modalità d'uso REF 989-448-00!
Saldatura	Con metodo appropriato come impulso laser o WIG
Apporto di materiale	Filo per saldatura in CoCr, REF 528-215-10 (0,25 mm) REF 528-210-10 (0,35 mm) REF 528-200-10 (0,5 mm)
Saldatura primaria fluente	CoCrMo-Sold 1, REF 102-306-00 rema®-Flux 1, REF 102-304-00
Ceramica consigliata	Appropriata ceramica dell'area CET, ad es. ceraMotion® Me, Carmen® e CCS, Dentaaurum
Raffreddamento della ceramica in forno	Raffreddamento lento, se non consigliato diversamente dal produttore della ceramica

Per ulteriori informazioni vedi:

remanium®, leghe non preziose per ponti e corone
Modalità d'uso **REF 989-448-00**

Può essere richiesto gratuitamente al numero:
(+39) 051/86.25.80

Servizio assistenza clienti: **(+39) 051/86.50.084**