

APS
Häter fließender Güter!®

 **SCHMITT**
chemical resistant pumps



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITEN

CHEMIKALIENFESTE PUMPEN FÜR AGGRESSIVE
UND GEFAHRLICHE MEDIEN

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITEN

Chemikalienfeste Pumpen für aggressive und gefährliche Medien



Beim Transport von chemischen Substanzen kommt es auf die Details an - daher finden Sie in der nachfolgenden Tabelle auch Angaben wie Temperatur und Dichte. Als Richtwert haben wir für unsere Angaben handelsübliche Reinheit und Konzentrationen vorausgesetzt. Falls das bei Ihnen anders sein sollte, melden Sie sich bitte bei uns! Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat weiter.

Unsere Beständigkeitsskala haben wir mit größter Sorgfalt erstellt. Sie beruht auf all unserem Wissen, auf den Empfehlungen unserer Lieferanten und auf den Erfahrungen unserer Kunden. Dennoch können wir keine Gewähr für die Angaben übernehmen. Wir sind uns aber sicher, dass wir Ihnen in allen Fragen rund um die aufgelisteten Substanzen weiterhelfen können. Also zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

- beständig
- bedingt beständig
- nicht beständig

A

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	Materialien							Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	
Acetaldehyd 40 %	$\text{CH}_3\text{-CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Acetaldehyd TR	$\text{CH}_3\text{-CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Acetamid TR	$\text{CH}_3\text{-CO-NH}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,98
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Acetanhydrid TR	$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,09
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Acetylendichlorid TR	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,22
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Aceton 10 %	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Aceton TR	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Acetonitril TR	$\text{CH}_3\text{-CN}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,78
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Acrylnitril TR	$\text{CH}_2=\text{CH-CN}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Acrylsäurebutylester TR	$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	
Adipinsäure GL	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,89
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Akkusäure 40 %	H_2SO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Alaun 50 %	$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Allylalkohol 96 %	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH-CH}_2\text{-OH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,87
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Aluminiumchlorid 10 %	AlCl_3	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Aluminiumchlorid GL	AlCl_3	20	●	●	●	●	●	●	●	2,40

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Aluminiumchlorid GL	AlCl_3	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminiumnitrat GL	$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminiumsulfat 10 %	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminiumsulfat GL	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,61
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ameisensäure 50 %	HCOOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ameisensäure 85 %	HCOOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,22
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ameisensäureamid 100 %	HCONH_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniakwasser GL	NH_4OH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumacetat	$\text{CH}_3\text{COONH}_4 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumbromid 40 %	$\text{NH}_4\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,27
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumcarbonat 25 %	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumchlorid GL	$\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumfluorid 14 %	$\text{NH}_4\text{F} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumfluorsilikat TR	$(\text{NH}_4)\text{SiF}_6 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumhydrogenfluorid 50 %	$(\text{NH}_4)\text{HF}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniummonophosphat 10 %	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C								Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	
Ammoniummonophosphat 10 %	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	40	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumnitrat 10 %	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,50
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumnitrat 50 %	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumnitrat GL	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumoxalat TR	$(\text{COONH}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,28
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumperchlorat 14 %	$\text{NH}_4\text{ClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumphosphat 10 %	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumsulfat 10 %	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,30
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumsulfat 50 %	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumsulfat GL	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumsulfid 10 %	$\text{NH}_4\text{S} \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammonsalpeter 10 %	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammonsalpeter 50 %	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Ammonsalpeter GL	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	
Amylacetat TR	$\text{CH}_3\text{-COOC}_5\text{H}_{11}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm ³
Amylacetat TR	$\text{CH}_3\text{-COOC}_5\text{H}_{11}$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Amylalkohol TR	$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,82
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Amylchlorid TR	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,87
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Anilin TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,01
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Anon TR	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,95
Apfelsäure 50 %	$\text{HOOC-CH}_2\text{-CHOH-COOH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Arsensäure 10 %	H_3ASO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Arsensäure 80 %	H_3ASO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		50	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ätzbarium GL	Ba(OH)_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ätkali 20 %	KOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,19
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ätkali 30 %	KOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,29
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ätkali 60 %	KOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,63
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ätnatron 10 %	NaOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,16
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ätnatron 30 %	NaOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,33
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ätnatron 50 %	NaOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,53
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bariumchlorid 10 %	BaCl_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Bariumchlorid 25 %	BaCl_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,27
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bariumhydroxid GL	$\text{Ba}(\text{OH})_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bariumsulfid 10 %	BaS	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzaldehyd	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzaldehyd 30 %	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzaldehyd TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
Benzin H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,73
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzoësäure 10 %	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,27
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzol TR	C_6H_6	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,88
Benzylalkohol TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{OH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,04
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzylchlorid	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bernsteinsäure 50 %	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,06
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bittermandelöl	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bittermandelöl 30 %	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bittermandelöl TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
Bittersalz 10 %	MgSO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bittersalz GL	MgSO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,28
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Blausäure GL	HCN	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bleiacetat 10 %	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4\text{Pb}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Bleiacetat 10 %	C ₄ H ₆ O ₄ Pb	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bleiacetat GL	C ₄ H ₆ O ₄ Pb	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bleichlauge 10 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bleichlauge 12,5 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bleichlauge 20 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bleinitrat 50 %	Pb(NO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bleitetraethyl TR	Pb(C ₂ H ₅) ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,66
Blezucker 10 %	C ₄ H ₆ O ₄ Pb	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Blezucker GL	C ₄ H ₆ O ₄ Pb	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Borax 10 %	Na ₂ B ₄ O ₇ +10 H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,03
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Borax GL	Na ₂ B ₄ O ₇ +10 H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Borsäure 10 %	H ₃ BO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,01
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Borsäure GL	H ₃ BO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bortrifluorid 10 %	BF ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bremsflüssigkeit	Glykolether		●	●	●	●	●	●	●	●	
Brom TR	Br ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	3,19
Bromkali 10 %	KBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,37
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromkali GL	KBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromsäure 10 %	HBrO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromwasserstoffsäure 10 %	HBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Bromwasserstoffsäure 10 %	HBr + H ₂ O	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromwasserstoffsäure 48 %	HBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,44
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butancarbonsäure 20 %	C ₃ H ₇ COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,88
Butancarbonsäure TR	C ₃ H ₇ COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,96
Butanol TR	C ₄ H ₉ OH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butanon (MEK) TR	C ₄ H ₈ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butantriol TR	C ₄ H ₁₀ O ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butenal, trans-2 TR	C ₄ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Buttersäure 20 %	C ₃ H ₇ COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,88
Buttersäure TR	C ₃ H ₇ COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,96
Butylacetat TR	C ₆ H ₁₂ O ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,88
Butylacrylat TR	C ₅ H ₈ O ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylalkohol TR	C ₄ H ₉ OH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylchlorid TR	C ₄ H ₉ Cl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,89
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylenglykol 10 %	HO(CH ₂) ₄ OH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylenglykol TR	HO(CH ₂) ₄ OH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylether TR	C ₈ H ₁₈ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,77
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylphen TR	HO ₂ C ₆ H ₄ C(CH ₃) ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylphenol TR	HO ₂ C ₆ H ₄ C(CH ₃) ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumbisulfit 10 %	Ca(HSO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumbisulfit GL	Ca(HSO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumchlorat 10 %	CaClO ₃ ·H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumchlorid 10 %	CaCl ₂ ·H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm ³
Calciumchlorid 10 %	$\text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumchlorid GL	$\text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,40
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumhydroxyd 15 %	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumhypochlorit 10 %	$\text{Ca}(\text{OCl})_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calciumnitrat 50 %	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,48
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Caprylsäure	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{COOH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,92
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Carbamid 10 %	$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Carbamid 33 %	$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Carbonsäuren 100 %	$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{CO}_2\text{H}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,90
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cellosolve TR	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-CH}_2\text{-HC}_2\text{OH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,93
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorbenzol TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorbleichlauge 10 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorbleichlauge 12,5 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorbleichlauge 20 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorbutan TR	$\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,89
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorcalcium 10 %	$\text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorcalcium GL	$\text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,40
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlordiphenyl TR	$\text{C}_{12}\text{H}_9\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C								Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	
Chloressigsäure 85 %	<chem>C2H3ClO2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,36
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chloressigsäure 98 %	<chem>C2H3ClO2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chloressigsäureethylester	<chem>ClH2C-CO-OC2H5</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorethan TR	<chem>C2H5Cl</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	0,92
Chlorehanol TR	<chem>ClH2C-CH2OH</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,20
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chloritbleiche 5 %	<chem>NaClO2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chloroform TR	<chem>CHCl3</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,48
Chlorothene TR	<chem>C2H3Cl3</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,34
Chlorsäure 10 %	<chem>HClO3</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorschwefelsäure TR	<chem>HO-SO2-Cl</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,77
Chlorsulfinsäure TR	<chem>HO-SO2-Cl</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,77
Chlortoluol	<chem>C6H5-CH2Cl</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorwasser GL	<chem>Cl2 + H2O</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorwasserstoffsäure 10 %	<chem>HCl</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorwasserstoffsäure 30 %	<chem>HCl</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,15
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
konzentrierte Chlorwasserstoffsäure	<chem>HCl</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,20
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorzinklauge 20 %	<chem>ZnCl2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	1,19
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorzinklauge 75 %	<chem>ZnCl2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	2,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	Materialien							
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM
Chlorzinklauge 75 %	ZnCl ₂	60	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromsäure 30 %	CrO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromsäure 50 %	CrO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromschwefelsäure 50 %	H ₂ SO ₄ +H ₂ O+CrO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromtrioxid 30 %	CrO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromtrioxid 50 %	CrO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Clophen TR	C ₁₂ H ₉ Cl	20	●	●	●	●	●	●	●	●
Crotonaldehyd TR	C ₄ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyanwasserstoff TR	HCN	20	●	●	●	●	●	●	●	0,69
Cyanwasserstoffsäure GL	HCN	20	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclohexan TR	C ₆ H ₁₂	20	●	●	●	●	●	●	●	0,78
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclohexanol TR	C ₆ H ₁₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	0,94
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclohexanon TR	C ₆ H ₁₀ O	20	●	●	●	●	●	●	●	0,95
Decahydronaphthalin TR	C ₁₀ H ₁₈	20	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Dekalin TR	C ₁₀ H ₁₈	20	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Dextrin 18 %	C ₆ H ₁₀ O ₅ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Dextrin GL	C ₆ H ₁₀ O ₅ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●
Dextronsäure	C ₆ H ₁₂ O ₇	20	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Diacetonalkohol TR	(CH ₃) ₂ C(OH)CH ₂ COCH ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●
Diamidhydrat TR	H ₂ N-NH ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	1,08
		40	●	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●	●

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C							Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	
Dibromethan TR	<chem>CH2Br-CH2Br</chem>	20	●	●	●	●	●	●	2,18
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Dibutylether TR	<chem>C8H18O</chem>	20	●	●	●	●	●	●	0,77
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Dibutylphthalat TR	<chem>C6H4(CO2C4H9)2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Dibutylsebacat TR	<chem>C18H34O4</chem>	20	●	●	●	●	●	●	0,94
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Dichloridfluormethan TR	<chem>CF2Cl2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	1,32
Dichloressigsäure TR	<chem>CHCl2CO2H</chem>	20	●	●	●	●	●	●	1,56
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Dichlorethan	<chem>H3C-CHCl2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	1,20
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Dichlorethylen 1,1 TR	<chem>C2H2Cl2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	1,22
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Dichlormethan	<chem>CH2Cl2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	1,33
		40	●	●	●	●	●	●	
Diesel H		20	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Diethanolamin	<chem>HN(CH2CH2OH)2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	1,10
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Diethylamin 10 %	<chem>C4H11N</chem>	20	●	●	●	●	●	●	0,70
Diethylcellosolve TR	<chem>C6H5-O-CH2-CH2OH</chem>	20	●	●	●	●	●	●	0,93
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Diethylenoxid TR	<chem>C4H8O</chem>	20	●	●	●	●	●	●	0,89
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Diethylether TR	<chem>(C2H5)2O</chem>	20	●	●	●	●	●	●	0,71
Diglykolsäure 30 %	<chem>C4H6O6</chem>	20	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	
Diglykolsäure GL	<chem>C4H6O6</chem>	20	●	●	●	●	●	●	
Diisobutylketon TR	<chem>C9H18O</chem>	20	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Diisobutylketon TR	C ₉ H ₁₈ O	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Diisopropylether TR	C ₆ H ₁₄ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,73
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dimethyl-4-heptanon 2.6. TR	C ₉ H ₁₈ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dimethylamin TR	(CH ₃) ₂ NH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,73
Dimethylbenzol TR	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,86
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dimethylformamid (DMF) TR	C ₃ H ₇ NO	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,95
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dimethylphthalat (DMP) TR	C ₆ H ₄ (COOCH ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dinonylphthalat TR	C ₂₆ H ₄₂ O ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		30	●	●	●	●	●	●	●	●	
Diocetylphthalat TR	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dioxan TR	C ₄ H ₈ O ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,03
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
DMF TR	C ₃ H ₇ NO	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,95
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
DMP TR	C ₆ H ₄ (COOCH ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dyethylamin 10 %	C ₄ H ₁₁ N	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,70
Eisen-II-Chlorid 10 %	FeCl ₂ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,09
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisen-II-Chlorid 50 %	FeCl ₂ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisen-II-Nitrat TR	Fe(NO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisen-II-Sulfat 20 %	FeSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,21

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Eisen-II-Sulfat 20 %	FeSO_4	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisen-III-Chlorid 50 %	$\text{FeCl}_3 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,55
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisen-III-Sulfat 50 %	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,61
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisengallustinte H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,00
Eisenvitriol 20 %	FeSO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,21
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisessig 10 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisessig 25 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisessig 50 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisessig 80 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Eisessig 100 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Epichlorhydrin	$\text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Erdöl		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Essig H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Essigsäure 10 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Essigsäure 25 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Essigsäure 50 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Essigsäure 50 %	CH_3COOH	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Essigsäure 80 %	CH_3COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Essigsäure 100 %	CH_3COOH	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
Essigsäureanhydrid TR	$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	1,09
Essigsäurebutylester TR	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,88
Essigsäureethylester TR	$\text{H}_3\text{C}-\text{COOC}_2\text{H}_5$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,90
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Essigsäuremethylester 100 %	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,93
Ethanal 40 %	$\text{CH}_3\text{-CHO}$	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ethanal TR	$\text{CH}_3\text{-CHO}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ethandicarbonsäure 50 %	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,06
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ethandisäure 10 %	$(\text{CO}_2\text{H})_2$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ethandisäure GL	$(\text{CO}_2\text{H})_2$	40	●	●	●	●	●	●	●	●	1,65
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ethanol TR	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ether TR	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,71
Etherische Öle		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ethylacetat	$\text{H}_3\text{C}-\text{COOC}_2\text{H}_5$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,90
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ethylalkohol TR	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	0,79

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C							Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	
Ethylalkohol TR	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$	40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethylbenzol TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-C}_6\text{H}_5$	20	●	●	●	●	●	●	0,87
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethylchloracetat	$\text{ClH}_2\text{C-CO-OC}_2\text{H}_5$	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethylchlorid TR	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	0,92
Ethylenbromid TR	$\text{CH}_2\text{Br-CH}_2\text{Br}$	20	●	●	●	●	●	●	2,18
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethylenchlorhydrin TR	$\text{ClH}_2\text{C-CH}_2\text{OH}$	20	●	●	●	●	●	●	1,20
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethylenchlorid	$\text{H}_3\text{C-CHCl}_2$	20	●	●	●	●	●	●	1,20
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethyldiamin TR	$\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$	20	●	●	●	●	●	●	0,98
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethyldikarbonsäure 35 %	$\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
Ethyldikarbonsäure GL	$\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethylenglykol TR	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ethylether TR	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	0,71
Ethylfluid TR	$\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$	20	●	●	●	●	●	●	1,66
Ethylglykol TR	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-CH}_2\text{-HC}_2\text{OH}$	20	●	●	●	●	●	●	0,93
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ferricyankalium 10 %	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ferricyankalium 20 %	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Ferricyankalium GL	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Ferro TR	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ferrochlorid 10 %	$\text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,09
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ferrochlorid 50 %	$\text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ferrocyanium 10 %	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ferrocyanium 16 %	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ferrocyanium GL	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fettsäuren 100 %	$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{CO}_2\text{H}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,90
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fichtennadelöl		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fluorammon 14 %	$\text{NH}_4\text{F} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fluorkieselsäure 32 %	H_2SiF_6	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,17
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fluorwasserstoffsäure 40 %	HF	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,06
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fluorwasserstoffsäure 60 %	HF	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fluorwasserstoffsäure 70 %	HF	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Flußsäure 40 %	HF	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,06
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Flußsäure 60 %	HF	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Flußsäure 70 %	HF	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Flußsäure 70 %	HF	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Formaldehyd 10 %	$\text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Formaldehyd 35 %	$\text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,10
Formaldehyd 40 %	$\text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Formalin 10 %	$\text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Formalin 35 %	$\text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,10
Formalin 40 %	$\text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Formamid 100 %	HCONH_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Freon 12 TR	CF_2Cl_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,32
Fruchtsäfte H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Furfurylalkohol TR	$\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,13
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gallusgerbsäure 50 %	$\text{C}_2\text{O}_6\text{H}_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gallussäure 50 %	$\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3\text{CO}_2\text{H}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gerbextrakte pflanzlich H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gerbsäure 50 %	$\text{C}_2\text{O}_6\text{H}_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glasäztinten 50 %	$(\text{NH}_4)\text{HF}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glaubersalz 50 %	Na_2SO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,46
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Gluconsäure	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glucose GL	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,13
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Glycerin TR	<chem>C3H8O3</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,26
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glykol TR	<chem>C2H6O2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glykolsäure 37 %	<chem>C2H4O3</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glykolsäure 70 %	<chem>C2H4O3</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Glykose TR	<chem>C3H8O3</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,26
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Harnstoff 10 %	<chem>CH4N2O</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Harnstoff 33 %		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
											H
Harnstofflösung 10 %	<chem>CH4N2O</chem>	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Harnstofflösung 33 %		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40									
		60									
Heizöl H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Heptan TR	<chem>C7H16</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,68
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hexahydrobenzol TR	<chem>C6H12</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,78
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hexalin TR	<chem>C6H12O</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,94
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60									
Hexamethylentetramin 10 %	<chem>(CH2)6N4</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hexamin 10 %	<chem>(CH2)6N4</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hexan TR	<chem>C6H14</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hexandisäure GL	<chem>C7H12O2</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,89
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hexanol	<chem>C6H13OH</chem>	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,82

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Hexylalkohol	C ₆ H ₁₃ OH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,82
Hirschhornsalz 25 %	(NH ₄) ₂ CO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Höllenstein 8 %	AgNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydrazin TR	H ₂ N-NH ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,08
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydrogenbromidlösung 10 %	HBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydrogenbromidlösung 48 %	HBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,44
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydroxybenzol 100 %	C ₆ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydroxybenzol 50 %	C ₆ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydroxybenzol 90 %	C ₆ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydroxybernsteinsäure 50 %	HOOC-CH ₂ -CHOH-COOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydroxyessigsäure 37 %	C ₂ H ₄ O ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Hydroxyessigsäure 70 %	C ₂ H ₄ O ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Isobutanol 100 %	C ₄ H ₁₀ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Isobutylalkohol 100 %	C ₄ H ₁₀ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Isocyanat		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Isooctan TR	C ₈ H ₁₈	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Isooctanol TR	C ₄ H ₉ -CH(C ₂ H ₅)	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,83
Isopropanol TR	C ₃ H ₈ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Isopropanol TR	C ₃ H ₈ O	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Isopropylacetat	C ₅ H ₁₀ O ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,87
Isopropylether TR	C ₆ H ₁₄ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,73
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Jodoform	CHI ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Jodtinktur H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Jodwasserstoffsäure TR	HJ	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kalibleichlauge 15 %	KClO	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kalilauge 20 %	KOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,19
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		50	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kalilauge 30 %	KOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,29
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kalilauge 60 %	KOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,63
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kalisalpeter 10 %	KNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kalisalpeter 24 %	KNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,17
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kalium-Aluminiumsulfat 50 %	KAl(SO ₄) ₂ H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumbichromat 40 %	K ₂ Cr ₂ O ₇	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumbromat GL	KBrO ₃ +H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumbromid 10 %	KBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,37
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumbromid GL	KBr + H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Kaliumbromid GL	$\text{KBr} + \text{H}_2\text{O}$	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumcarbonat GL	K_2CO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumchlorat 50 %	KClO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumchlorid 10 %	KCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumchlorid GL	KCl	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,17
Kaliumcyanid 50 %	KCN	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumcyanid GL	KCN	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,31
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumdichromat 40 %	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumferricyanid 10 %	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumferricyanid 20 %	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
Kaliumferricyanid GL	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumferrocyanid 10 %	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumferrocyanid 16 %	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
Kaliumferrocyanid GL	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumhydroxid 20 %	KOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,19
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumhydroxid 30 %	KOH	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,29

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm ³
Kaliumhydroxid 30 %	KOH	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,63
	KOH	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumhydroxid 60 %	KOH	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KClO	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumjodid 50 %	KJ	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,55
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KJ	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumnitrat 10 %	KNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,17
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumoxalat	K ₂ (CO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KMnO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,04
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumpermanganat 6 %	KMnO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
	KMnO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kaliumsulfat 10 %	K ₂ SO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,08
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ca(OH) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kampfer	C ₁₀ H ₁₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
	C ₆ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Karbolsäure 100 %	C ₆ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
	C ₆ H ₆ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C								Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	
Karbolsäure 90 %	C_6H_6O	20	●	●	●	●	●	●	●	0,96
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kastoröl H		20	●	●	●	●	●	●	●	0,96
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kerosene TR		20	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kerosin TR		20	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kiefernadelöl		20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kieselflußsäure 32 %	H_2SiF_6	20	●	●	●	●	●	●	●	1,17
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kieselsäure TR	$Si(OH)_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kochsalz 20 %	$NaCl$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kohlenstoffdisulfid TR	CS_2	20	●	●	●	●	●	●	●	1,27
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kohlenstofftetrachlorid TR	CCl_4	20	●	●	●	●	●	●	●	1,59
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Königswasser	$3HCl+HNO_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kupfer-I-chlorid 10 %	$CuCl$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kupfer-II-chlorid 20 %	$CuCl_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,21
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kupferacetat 50 %	$(CH_3CO_2)_2Cu$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Kupferchlorür 20 %	$CuCl$	20	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Kupferchlorür 20 %	CuCl	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kupfernitrat 25 %	Cu(NO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,25
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kupfersulfat 18 %	CuSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,21
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kupfersulfat GL	CuSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kupfervitriol 18 %	CuSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,21
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kupfervitriol GL	CuSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lanolin TR		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		50	●	●	●	●	●	●	●	●	
Laurinsäure TR	C ₁₂ H ₂₄ O ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Leinöl TR		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lithiumchlorid 45 %	LiCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,30
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lithiumsulfat 25 %	LiSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,23
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Magnesiumchlorid 10 %	MgCl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Magnesiumchlorid GL	MgCl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Magnesiumnitrat 25 %	Mg(NO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,21
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Magnesiumsulfat 10 %	MgSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C							Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	
Magnesiumsulfat 10 %	MgSO ₄	60	●	●	●	●	●	●	●
Magnesiumsulfat GL	MgSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Maisöl TR		20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Maleinsäure 35 %	C ₄ H ₄ O ₄	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
Maleinsäure GL	C ₄ H ₄ O ₄	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Mangan-II-chlorid 20 %	MnCl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Manganchlorür 20 %	MnCl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●
	MnCl ₂	40	●	●	●	●	●	●	●
	MnCl ₂	60	●	●	●	●	●	●	●
Meerwasser		20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Methanol TR	CH ₃ OH	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Methylacetat 100 %	CH ₃ CO ₂ CH ₃	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Methylalkohol TR	CH ₃ OH	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Methylbenzol	C ₇ H ₈	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Methylcellosolve	(CH ₃) ₂ OHCOCH ₃	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Methylcyanid TR	CH ₃ -CN	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Methylenchlorid	CH ₂ Cl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
Methylester 100 %	CH ₃ CO ₂ CH ₃	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm ³
Methylester 100 %	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_3$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Methylethylketon (MEK) TR	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Methylglykol	$(\text{CH}_2)_2\text{OHOCH}_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,98
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Methylisobutylketon (MIBK)	$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Methylpentanon	$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Methyschwefelsäure 50 %	$\text{H}_2\text{SO}_4\text{-CH}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Methyschwefelsäure TR	$\text{H}_2\text{SO}_4\text{-CH}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Milch		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Milchsäure 10 %	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Milchsäure 90 %	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mineralöle		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mineralwasser		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mirbanöl TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,21
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Monochloressigsäure 85 %	$\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,36
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Monochloressigsäure 98 %	$\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nagellackentferner 10 %	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nagellackentferner TR	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel	Temperatur °C								Dichte kg/dm ³
		PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	
Naphta	20	●	●	●	●	●	●	●	0,90
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Naphtensäure 100 %	20	●	●	●	●	●	●	●	0,90
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumacetat 10 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,07
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumbenzoat 10 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,07
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumbenzoat 36 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,23
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumbenzoat GL	20	●	●	●	●	●	●	●	1,04
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumbicarbonat 10 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,16
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumbichromat 10 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,33
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumchlorat 25 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,04
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumchlorid 20 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,16
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumchlorit 5 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,07
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumdichromat 10 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,23
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumfluorid 4 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,16
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumhydroxid 10 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,33
	40	●	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumhydroxid 30 %	20	●	●	●	●	●	●	●	1,33
	40	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Natriumhydroxid 30 %	NaOH	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumhydroxid 50 %	NaOH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,53
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumhypochlorit 10 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumhypochlorit 12,5 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumhypochlorit 20 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumhyposulfit 40 %	Na ₂ S ₂ O ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumnitrat 45 %	NaNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,37
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumnitrit 50 %	NaNO ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumperchlorat 25 %	NaClO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,18
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumphosphat 10 %	Na ₃ PO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumsilikat 20 %	Na ₂ SiO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,24
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumsulfat 50 %	Na ₂ SO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,46
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumsulfit GL	Na ₂ SO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,18
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumtetraborat 10 %	Na ₂ B ₄ O ₇ +10 H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,03
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumtetraborat GL	Na ₂ B ₄ O ₇ +10 H ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Natriumthiosulfat 40 %	Na ₂ S ₂ O ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C							Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	
Natronbleichlauge 10 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●
Natronbleichlauge 12,5 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
Natronbleichlauge 20 %	NaOCl	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Natronlauge 10 %	NaOH	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Natronlauge 30 %	NaOH	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Natronlauge 50 %	NaOH	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nelkenöl		20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nickelchlorid 20 %	NiCl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nickelnitrat 35 %	Ni(NO ₃) ₂	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nickelsulfat 10 %	NiSO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nikotin	C ₁₀ H ₁₄ N ₂	20	●	●	●	●	●	●	●
Nitrobenzol TR	C ₆ H ₅ NO ₂	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nitrosesäure 10 %	HNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nitrosesäure 30 %	HNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nitrosesäure 50 %	HNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
Nitrosesäure 65 %	HNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm ³
Nitrotoluol TR	$C_6H_4CH_3NO_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Octal TR	$C_{24}H_{38}O_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	O
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Octan TR	C_8H_{18}	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Octansäure	$CH_3(CH_2)_6COOH$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,92
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Öl		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oleinsäure TR	$C_{18}H_{34}O_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,90
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oleum	$H_2SO_4 + SO_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ölsäure TR	$C_{18}H_{34}O_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,90
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oxalsäure 10 %	$(CO_2H)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oxalsäure GL	$(CO_2H)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,65
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oxidiessigsäure 2,2 30 %	$C_4H_6O_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oxidiessigsäure 2,2GL	$C_4H_6O_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Palatinol C TR	$C_6H_4(CO_2C_6H_9)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Paraffinöl TR	C_nH_{2n}	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,93
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pektin		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pentanol-1 TR	$C_5H_{11}OH$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,82
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pentylacetat TR	$CH_3-COOC_5H_{11}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,88
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C								Dichte, kg/dm ³
			PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	
Pentylchlorid TR	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	0,87
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Perchlorethylen TR	C_2Cl_4	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Perchlorsäure 20 %	HClO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Perchlorsäure 50 %	HClO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	1,40
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Perchlorsäure 70 %	HClO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	1,55
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Perchlorsäure GL	HClO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Peressigsäure TR		20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Petrolether TR		20	●	●	●	●	●	●	●	0,69
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Petroleum TR		20	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Phenol 100 %	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Phenol 50 %	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Phenol 90 %	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Phenylchlorid TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	20	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Phosphorchlorid TR	POCl_3	20	●	●	●	●	●	●	●	1,57
		40	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	
Phosphorsäure 30 %	H_3PO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	1,18

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm ³
Phosphorsäure 30 %	H_3PO_4	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phosphorsäure 50 %	H_3PO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phosphorsäure 85 %	H_3PO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,69
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phosphorsäure 95 %	H_3PO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,70
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phosphortrichlorid TR	POCl_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,57
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phthalsäure 50 %	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phthalsäure GL	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,59
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Polyol		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,78
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pottasche GL	K_2CO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propandio TR	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,04
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propanol TR	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propanon 10 %	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propanon TR	$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propenoxid TR	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,83
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propionsäure 50 %	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propionsäure TR	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,99
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Propionsäure TR	$C_3H_6O_2$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propylacetat	$C_5H_{10}O_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,87
Propylenaldehyd TR	C_4H_6O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propylenglykol TR	$C_3H_8O_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,04
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propylenoxid TR	C_3H_6O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,83
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pyranton TR	$(CH_3)_2C(OH)CH_2COCH_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pyridin TR	C_5H_5N	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,99
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pyrogallol 10 %	$C_6H_3(OH)_3-1,2,3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pyrogallussäure 10 %	$C_6H_3(OH)_3-1,2,3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Quecksilbercyanid TR	$Hg(CN)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Quecksilbernitrat GL	$Hg(NO_3)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rizinusöl H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,96
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salmiak GL	$NH_4Cl + H_2O$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salmiakgeist GL	NH_4OH	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salpetersäure 10 %	HNO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salpetersäure 30 %	HNO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,18
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salpetersäure 50 %	HNO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,31
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Salpetersäure 50 %	HNO ₃	60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salpetersäure 65 %	HNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,41
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salpetrige Säure	HNO ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salzsäure 10 %	HCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,05
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salzsäure 30 %	HCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,15
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
konzentrierte Salzsäure	HCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,20
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schwefelchlorid 10 %	S ₂ Cl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schwelether TR	(C ₂ H ₅) ₂ O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,71
Schwefelkohlenstoff TR	CS ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,27
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schwefelsäure 40 %	H ₂ SO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,30
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schwefelsäure 80 %	H ₂ SO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,73
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schwefelsäure 90 %	H ₂ SO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,82
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schwefelsäure 98 %	H ₂ SO ₄	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,84
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schweflige Säure 50 %	H ₂ SO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Silbernitrat 8 %	AgNO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Siliconöl TR		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,06
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Soda 10 %	NaHCO ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Soda 10 %	NaHCO_3	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Speiseöl H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Spindelöl TR		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Spiritus TR	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stärkegummi 18 %	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stärkegummi GL	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Styrol TR	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCH}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,91
Sulfitlauge 10 %	$\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sylvin 10 %	KCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sylvin GL	KCl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,17
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Terpentinöl H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,86
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Testbenzin			●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetrachlorethan TR	$\text{Cl}_2\text{CH-CHCl}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,60
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetrachlorethylen TR	C_2Cl_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetrachlorkohlenstoff TR	CCl_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,59
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetrahydrofuran TR	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,89
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetrahydronaphthalin 100 %	$\text{C}_{10}\text{H}_{12}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,97

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm ³
Tetrahydronaphthalin 100 %	C ₁₀ H ₁₂	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetralin 100 %	C ₁₀ H ₁₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,97
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Thiofuran	C ₄ H ₄ S	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Thionylchlorid TR	SOCl ₂	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,66
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Thiophen	C ₄ H ₄ S	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tinte H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,00
Toluol	C ₇ H ₈	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,87
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Transformatorenöl TR		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Traubenzuckerlösung GL	C ₆ H ₁₂ O ₆	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,13
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tributylphosphat TR	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,98
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlorbenzol	C ₆ H ₃ Cl ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichloressigsäure 50 %	CCl ₃ CO ₂ H	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichloressigsäure TR	CCl ₃ CO ₂ H	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,62
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlorethan TR	C ₂ H ₃ Cl ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,34
Trichlorethen 50 %	C ₂ HCl ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlorethen TR	C ₂ HCl ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,47
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlorethylen 50 %	C ₂ HCl ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlorethylen TR	C ₂ HCl ₃	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,47

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte, kg/dm ³
Trichlorethylen TR	C_2HCl_3	40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlormethan TR	$CHCl_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,48
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Triethylamin TR	$C_6H_{15}N$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,73
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trihydroxybenzolsäure 50 %	$C_6H_2(OH)_3CO_2H$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trijodmethan	CHI_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trikresylphosphat TR	$PO_4(C_6H_4CH_3)_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,13
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trinatriumphosphat 10 %	Na_3PO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Triol TR	$C_4H_{10}O_3$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Überchlorsäure 20 %	$HClO_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Überchlorsäure 50 %	$HClO_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,40
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Überchlorsäure 70 %	$HClO_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,55
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Überchlorsäure GL	$HClO_4$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Urin		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vinylacetat TR	$C_4H_6O_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,93
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vinylbenzol TR	$C_6H_5CHCH_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,91
Vinylcarbinol 96 %	$H_2C-CH-CH_2-OH$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,87
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vinylcyanid TR	$CH_2-CH-CN$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,81
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

TR = technisch rein, GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Vinylcyanid TR	$\text{CH}_2\text{-CH-CN}$	60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinylidenchlorid TR	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,22
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasser	H_2O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,00
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasser, destilliert	H_2O	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,00
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasserglas 20 %	Na_2SiO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,24
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasserstoffperoxid 3 %	H_2O_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,01
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasserstoffperoxid 10 %	H_2O_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,04
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasserstoffperoxid 20 %	H_2O_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasserstoffperoxid 30 %	H_2O_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasserstoffperoxid 90 %	H_2O_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,42
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Weinessig H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Weingeist TR	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,79
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Weinsäure GL	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,76
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Weinsteinsäure GL	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,76
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
White spirit			●	●	●	●	●	●	●	●	
Wollfett TR		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

Bezeichnung / Formel		Temperatur °C	PP	PVDF	Edelstahl 1.4571	Hastelloy C4 2.4610	FKM	EPDM	PTFE/FEP	FFKM	Dichte kg/dm³
Wollfett TR		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Würfelsalpeter 45 %	NaNO_3	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,37
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Xylol TR	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	0,86
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zahnpasta H		20	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinkchlorid 20 %	ZnCl_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,19
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinkchlorid 75 %	ZnCl_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	2,07
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinksulfat 10 %	ZnSO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinksulfat GL	ZnSO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,38
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinkvitriol 10 %	ZnSO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,11
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinkvitriol GL	ZnSO_4	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,38
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinn-II-Chlorid 20 %	SnCl_2	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,17
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zitronensäure 50 %	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$	20	●	●	●	●	●	●	●	●	1,22
		40	●	●	●	●	●	●	●	●	
		60	●	●	●	●	●	●	●	●	

GL = gesättigte Lösung, H = handelsübliche Zusammensetzung, TR = technisch rein; ● = beständig, ○ = bedingt beständig, ● = nicht beständig



SCHMITT-Kreiselpumpen GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 33
76275 Ettlingen, Deutschland
Telefax: +49 (0)7243 5453-22
E-Mail: sales@schmitt-pumpen.de

Der direkte Draht:
Telefon: +49 (0)7243 5453-0

APS Industrie-Technik GmbH
Bergstraße 8
30539 Hannover
Telefon: +49 (0)511 54 22 44 9-0
Telefax: +49 (0)511 52 10 08
E-Mail: info@aps-industrietechnik.de
www.aps-industrietechnik.de



www.schmitt-pumpen.de