


De professionele
verharder voor
split en grind

- Sterk waterdoorlatend
- Geschikt voor infra en boomspiegels



DRAINDECO

bindmiddel o.b.v. 2-componenten kunsthars

ROMFIX® Draineco is een 2-componenten kunsthars polymeer siergrind- en splitbinder die wordt gebruikt om siergrind en sersplit te verlijmen zoals vaak het geval is bij boomspiegels, parkeervakken en drupranden.

EIGENSCHAPPEN

- 2-Componenten kunsthars (epoxy)
- Sterk water- en zuurstofdoorlatend
- Onderhoudsarm
- Geeft een fraai uiterlijk aan de omgeving
- Voor gewassen, opgedroogd en stofvrij split en grind (korrelgrootte van ca. 2-10 mm)^{*1}

TOEPASSING

- Zeer geschikt voor boomspiegels
- Wandelpaden
- Gebieden met voetgangersbelasting
- Fietspaden
- Terras
- Tuinpad

KLEUREN

- Transparant
- Kleur wordt bepaald door keuze grind of split
- Art. nr. 14031

TECHNISCHE GEGEVENS

Opslag: 12 maanden, vorstvrij.

^{*1} levering zonder split/grind. Deze kunnen bij de vakhandel voor bouwstoffen verkregen worden.

^{*2} waarden hebben betrekking op ROMFIX® referentiesplit met korrelgrootte 3-5 mm

^{*3} waterdoorlatend volgens "Toelichtingen- en informatieblad voor poreuze verharding van verkeersoppervlakten", Onderzoeksgenootschap voor straat- en verkeerswezen (Duitsland); Uitgave 1998.

Eigenschappen

Morteldichtheid
Buigtreksterkte
Druksterkte
Waterdoorlatendheid

BOUWWerfWaarde^{*2}

1,42 kg/dm³
4,2 N/mm
12,3 N/mm
Sterk^{*3}



VERWERKINGSHANDLEIDING



1

75 kg (3 x 25 kg) zuiver en droog split/grind in de mengmolen mengen. Tijdens het mixen de 3 kg hars-/hardingscomponent langzaam, maar volledig erbij gieten. Totale mengtijd minstens 5 minuten.



2

Het mengsel op minstens 50 mm laaghoogte op het oppervlak storten en gelijkmatig verdelen. Rondom de boomstam een tijdelijke PVC-ring plaatsen, zodat die vrij blijft van ROMFIX® Draineco.



3

Verdicht het mengsel met een stamper of lichte trilplaat. Een goede verdichting van het mengsel is doorslaggevend voor de levensduur van het eindproduct.



4

Vul handmatig de PVC-ring rondom de boomstam met los en schoon grind/split dat NIET is gemengd met de hars-/hardingscomponenten. Na volledig afvullen de PVC-ring verwijderen. Dit geeft de boomstam ruimte om in omvang toe te nemen.



5

Eindresultaat van een boomspiegel voorzien van ROMFIX® Draineco.



Belangrijke tips

In geval van twijfel een proefoppervlak aanleggen. Gewassen split/grind (korrelgrootte van ca. 2-10 mm) gebruiken^{*1}. Laat grind/split volledig opdrogen. Vochtig/nat split/grind geeft geen binding met de ROMFIX® Draineco.



Bekijk de
instructievideo!

Nabehandeling
Bescherm het net gedecoreerde oppervlak 24 uur tegen regen. Houd afstand tussen het oppervlak en de regenbescherming, zodat er lucht kan circuleren.

VERBRUIK IN KG/M²

- Berekeningsbasis: laagdiepte van Ø 50 mm.
- Per 1 m² te decoreren oppervlakte heeft men nodig:
- 3 kg hars-/hardingscomponent ROMFIX® Draineco

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Verwerkingstijd: 20-30 minuten bij +20°C verwerkingstemperatuur
- Ondergrondtemperatuur: > 0°C (≤ +30°C)
- Verwerken bij droog weer.
- Bij lage temperaturen: langzame uitharding
- Bij hoge temperaturen: snelle uitharding
- Oppervlaktevrijgave: na 24 uur begaanbaar, na 6 dagen definitieve vrijgave

Terreinvereisten

- Boven- en onderbouw moeten waterdoorlatend zijn.
- De ondergrond moet naargelang de verwachte verkeersbelasting opgebouwd worden.
- Eventuele toekomstige belastingen mogen geen verzakkingen in het oppervlak veroorzaken.

Vorbereiden

- Het te decoreren oppervlak tot een diepte van minstens 50 mm voorbereiden en de ondergrond stabiel maken.
- Aangrenzende, niet te decoreren gebieden afplakken.
- Stoffige, vuile split/grind wassen en volledig laten opdrogen (vochtig/nat split/grind geeft geen binding met de ROMFIX® Draineco).

> De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Uitgave april 2018. Wijzigingen voorbehouden.

^{*1} Levering zonder split/grind, deze kunnen bij de vakhandel voor bouwstoffen verkregen worden



ROMFIX® NEDERLAND
Vosdonkseweg 4
4714 VH Sprundel

Nijverheidsweg 6
7671 DA Vriezenveen
Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl
ROMFIX® is onderdeel
van ROMEX®



ROMFIX® is aangesloten bij:



Betrouwbaar
Stippte, Levensduur,
Garten o.V.



Uw contact: