


Kant- en klaar polymeer voegzand

- Voegen vanaf 1mm
- Per 25 kg verpakt
- Zware verkeersbelasting



VOEGZAND

kant-en-klaar polymeergebonden
voegzand



Het ROMFIX® polymeergebonden voegzand is opgebouwd uit milieuvriendelijke en natuurlijke grondstoffen. Dankzij de polymeer toevoeging wordt het voegzand hard waardoor het onkruid weert.

EIGENSCHAPPEN

- Voor zware verkeersbelasting
- Waterdoorlatend
- Kant-en-klaar
- Voor voegbreedtes vanaf 1 mm
- Voor voegbreedtes tot maximaal 5 mm
- Alleen bewateren na invegen
- Voor voegdieptes vanaf 30 mm
- Verwerkbaar vanaf 5°C
- In water emulgeerbaar
- Beperkt klapperende bestrating
- Strooizoutbestendig
- Slijtvast en milieubewust

TOEPASSING

- Wandelpaden en terras
- Oprit
- Natuursteen (platen)
- Betonsteen (platen)
- Klinkerbestrating
- Keramische tegels
- Gebakken bestrating
- Openbare ruimte
- Snel, voordelig en duurzaam voegen van bijna alle stenen, tegels en bestrating.

KLEUREN



Neutraal
Art. nr. 101001



Steengrijs
Art. nr. 101002



Basalt
Art. nr. 101003

TECHNISCHE GEGEVENS

Opslag: 24 maanden vorstvrij en droog.

*1 zonder toevoeging van water

Eigenschappen
Morteldichtheid

LabWaarde*¹
1,55 g/cm³

VERWERKINGSHANDLEIDING



1

Benodigd gereedschap: trilplaat, gieter of tuinslang en schone, zachte bezem. Zorg voor schone voegen met een diepte van min. 30 mm. Bijv. d.m.v. hogedruk-reiniger. Voegbreedte min. 1 mm. en max. 5 mm.



2


LET OP: de bestrating mag niet vochtig of nat zijn.

Giet het voegzand gelijkmatig uit over het oppervlak.



3

Veeg het voegzand eenvoudig met een zachte bezem tussen de voegen. Zorg voor volledig gevulde voegen. Werk hierbij zoveel mogelijk met diagonale veegbewegingen. Veeg het overtollige voegzand weg.



4

Gebruik de trilplaat om het voegzand volledig in de voegen te laten verzinken. Herhaal stap 3 tot de voeg volledig is gevuld!



5

Voeg water toe aan het voegzand. Start altijd vanaf het laagste punt (onderaan de afschotlijn). Maak het voegzand zodanig vochtig dat deze goed in de voegen vloeit. Niet meer water toevoegen dan noodzakelijk!



6

Vervolgens het oppervlak met de bezem afvegen tot alle mortelresten verwijderd zijn. Zorg dat u diagonaal afveegt! Resterend voegzand niet meer gebruiken.



7

Restmateriaal op het oppervlak kan nog tot 24 uur na het aanbrengen met een grove bezem verwijderd worden. Na 24 tot 48 uur begaanbaar, uiteindelijke vrijgave na 6 dagen.



Bekijk de instructievideo!



Niet toepassen in situaties die permanent blootgesteld zijn aan water (zwembaden, bronnen, goten, druppelgoten, etc.). Gebruik hiervoor ROMFIX® PRO, vraag uw dealer voor meer informatie. Water absorberend mos, loof en onkruid regelmatig van het oppervlak verwijderen. Slechts gebruiken bij waterdoorlatende onderbouw. Het voegzand lost zich bij permanente waterbelasting of staand water langzaam op. Kijk voor meer informatie op: romfix.nl

VERBRUIKSTABEL IN KG/M²

Berekeningsbasis: voegdiepte minimaal 30 mm en voegbreedte minimaal 1 mm. Nevenstaande tabel is een rekenhulp. De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven. De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven. De berekeningsfactor vindt u in de tabel. Voorbeeld: steengrootte 20x20 cm met een voegbreedte van 3 mm = 1,30 kg/m². Verbruik bij de kleur steengrijs; + ca. 3% en bij de kleur basalt: + ca. 5%.

Steen	40x40	20x20	16x24	14x16	9x11	4x6
1 mm	0,23	0,65	0,70	0,85	1,25	2,35
3 mm	0,70	1,30	1,40	1,70	2,50	4,70
5 mm	1,10	2,10	2,20	2,80	4,10	7,80

Kijk voor de handige verbruikscalculator op ROMFIX.NL

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Ondergrondtemperatuur: > 5°C
- Lagere temperaturen verlengen de uitharding
- Hogere temperaturen verkorten de uitharding
- Bij droog weer verwerken
- Bestrating niet afdekken na het voegen
- Na 24 tot 48 uur begaanbaar (bij ca. +20°C ondergrondtemperatuur).
- Voegen op minimaal 30 mm diepte uitspuiten en oppervlakte reinigen

De uiteindelijke kwaliteit van het straatwerk wordt bepaald door de combinatie van onderbouw, bestrating, voegwerk en vakmanschap. Uitvoerige verwerkingsvoorschriften kunnen altijd bij ROMFIX® worden aangevraagd.

Let ook op onze andere ROMFIX® voegmortels voor bestrating van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting, tot wel 40 ton. Ook interessant: ROMFIX® Drainagemortel.

* Alle vulstoffen zijn natuurlijke producten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Uitgave augustus 2022. Wijzigingen voorbehouden.



ROMFIX® NEDERLAND
Vosdonkseweg 4
4714 VH Sprundel

Nijverheidsweg 6
7671 DA Vriezenveen
Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl
ROMFIX® is onderdeel van ROMEX®



ROMFIX® is aangesloten bij:

STRAATWERK Nederland

SLG

Betonspecialist
Stijlen, Levenswijzen,
Garten o.v.



MEESTERS
IN DE TUIN

Uw contact: