

Wie gebruikt R 604 T ?

R 604 T is vooral bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie zoals: chocoladefabrieken, suikerindustrie, zuivelbedrijven, bakkerijen, slachthuizen, groenten & fruit, specerijen, vleeswaren, enz.

R 604 T wordt tevens aanbevolen voor de partners van de voedingsmiddelenindustrie, namelijk: de glasindustrie (flessen,

bokalen, drinkglazen), golfkarton of andere verpakkingen voor de voedingsindustrie.

R 604 T kan ook toegepast worden in de vlakglasindustrie, de bouwnijverheid.

R 604 T wordt vooral gebruikt voor het smeren van kettingen, glijbanen, transportbanden, kabels, assen en andere mechanismen.

Waar R 604 T gebruiken ?

Waarom R 604 T gebruiken ?

■ R 604 T is een uiterst **schoon** product:

- Laat geen vette film na
- Vervuult de producten of verpakkingen niet
- Druipt niet
- Trekt geen vuil aan
- Geeft een droge smeerfilm (PTFE)
- Verwijdert stof en vuil

■ NSF H1 voedingsgeschikt

■ Uitstekende **weerstand tegen water**, opspattend water, waterdamp en vochtige omgeving

■ Zeer hoge **anti-corrosie** bescherming

■ Zeer goede **aanhechting**

■ **Zeer doeltreffend, zelfs in kleine hoeveelheid**

■ Penetreert uitstekend

■ Verlengt de levensduur van de transportbanden

■ Verbetert het glijden van de producten

■ Vermindert de geluidsoverlast

■ Zonder onaangename geur



R 604 T is NSF H1 geregistreerd onder het N° 137422 in het “NSF White Book”. NSF (National Sanitation Foundation) is een

onafhankelijke instelling. Het NSF-logo is het bewijs van formulatiecontrole door toxicologen.



Technische gegevens en toepassingen

R 604 T is een thixotroop smeermiddel, goedgekeurd voor gebruik op transportbanden in kunststof of metaal. Dit smeermiddel beschermt efficiënt tegen slijtage van transportsystemen, zelfs zwaarbelaste. Door de aanwezigheid van PTFE in het smeermiddel wordt “stick-slip” vermeden. Wanneer R 604 T aangebracht wordt, laat dit een homogene droge film na die, mede door de aanwezigheid van vaste smeermiddelen, de slijtage tussen de

verschillende onderdelen van de transportband verhindert alsook de slijtage tussen de band en de getransporteerde goederen.

R 604 T heeft ook een regenererend vermogen op oudere transportbanden die reeds een zekere slijtage vertonen. Dit smeermiddel kan gebruikt worden in micro-doseersystemen of aangebracht worden met een spuitbus of een vod.

	Waarden	Eenheden
Samenstelling	Minerale olie en esterolie, koolwaterstoffen, additieven en PTFE	
Kleur	Wit - geel	
Volumemassa (25°C) (ASTM D 4052)	ca. 850	kg/m³
Kinematische viscositeit bij 40°C (ASTM D 445)	n.b. (thixotroop gedrag)	mm²/s
Stolpunt (ASTM D 97)	< 0	°C
Vlampunt - COC (ASTM D 92)	ca. 70 > 170	°C
■ Van het preparaat ■ Na verdamping van het solvent		
Gebruikstemperaturen	5 tot 50	°C

De gegeven informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is in eer en geweten verstrekt. Deze informatie garandeert geen bijzondere eigenschappen van het product of de geschiktheid voor individuele toepassingen.

Veiligheid

Gegevens in verband met veiligheid, hygiëne en transport zijn terug te vinden in onze veiligheidssteekkaarten. Deze zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar. Dit is een product voor industrieel gebruik.

SOGELUB®
SPECIAL LUBRICANTS

SOGELUB - ZONING INDUSTRIEL TOURNAI OUEST I
RUE DE LA TERRE À BRIQUES, 13 - BE 7522 MARQUAIN
Tel. : +32 (0) 69 59 09 49 - E-mail : contact@sogelub.com

SOGELUB FRANCE - 860, RUE LOUIS CARETTE
59780 CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (FRANCE)
Tel. : +33 (0) 3 20 04 08 41 - E-mail : france@sogelub.com

