

AGUAPLAST®

Lichtgewicht kant en klare allround joint filler & finisher.

Toepassing

- Voor het vullen van AK vullingen, naden en voegen tot 8 mm
- Binnen toepassing
- Ideaal voor egaliseren en fijne afwerking
- Geschilderde oppervlakken
- Gipsplaten

Eigenschappen

- Droogt sneller dan vergelijkbare producten, 12 uur per mm
- Lichtgewicht en zeer eenvoudig aan te brengen
- Tot 15% lichter in verwerking tot 30% minder krimp dan reguliere pasta's
- Zeer geschikt voor applicatie met nylon rollers
- Gemakkelijk te schuren
- Afwerking niveau Q1 tot Q4
- Geschikt om met airless apparatuur aan te brengen
- Zeer goede hechting
- Classificatie conform EN 13963 Type 3A

Product

<i>Kleuren:</i>	Wit
<i>Vorm:</i>	Pasta
<i>Verdunning:</i>	Water
<i>Verpakking:</i>	4 ltr, 10 ltr en 15 ltr
<i>Opslag:</i>	In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, 12 maanden
<i>Verbruik:</i>	1,2 kg /m ² /mm 1 ltr /m ² /mm
<i>Max. dikte per laag:</i>	8 mm
<i>Verwerkingstijd:</i>	Onbeperkt
<i>Dampdoorlatendheid:</i>	Klasse: V1 Hoog (V > 150 g/(m ² ·d) / Sd < 0,14 m) EN ISO 7783
<i>Dichtheid:</i>	1,2 g/cm ³



Korrelidikte: < 200 micron

Brandklasse: A2, s1 d0

Applicatie

RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel, tapingtools, spuit en nylon rollers.

Gereedschap direct reinigen met water.

Spoelwater opvangen en aanbieden bij Clean water Global inzamel punten, niet in de gootsteen.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 12 uur per mm

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof-, vetvrij, maar niet in water oplosbaar zijn. Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund.

Slecht hechtende delen eerst verwijderen.

Vlekken vooraf verwijderen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op vochtige, natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70772-001	Ovale Emmer 15ltr	1	32 emmers
70772-002	Emmer 4 ltr	4	144 emmers
70772-003	Emmer 10 ltr	1	44 emmers

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetsverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
12-8-2025 V1.0