



## TOEPASSING

Als grond- en plamuurlaag voor alle houtsoorten binnenshuis met grove poriën zoals meranti, afzelia of plaatmateriaal zoals multiplex, triplex. Tevens geschikt voor plaatsen waar geen mesplamuur kan worden aangebracht zoals houten lijstwerk, deurkozijnen.



## AQUA KWASTPLAMUUR

### BESCHRIJVING

Bolivia Aqua Kwastplamuur is een goed vullende, reukloze, sneldrogende, waterverdundbare kwastplamuur voor houtwerk binnen. Door zijn grote vulkracht ook geschikt voor het vullen/egaliseren van poriën, nerven en kleine spijkergaatjes. De goede schuur- en afbouwbaarheid maakt het mogelijk om snel een glad oppervlak te bewerkstelligen, klaar om af te lakken.

### EIGENSCHAPPEN

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theoretisch verbruikt:       | min. 5 m <sup>2</sup> /l, sterk afhankelijk van applicatie en ondergrond                                                          |
| Kleur:                       | wit                                                                                                                               |
| Laagdikte:                   | tot 1 mm                                                                                                                          |
| Vlampunt:                    | niet vast te stellen                                                                                                              |
| Stofdroog:                   | na ca. 1 uur                                                                                                                      |
| Vaste stofgehalte:           | ca. 77 gew. %                                                                                                                     |
| Overschilderbaar/schuurbaar: | na ca. 2 tot 4 uur (afhankelijk van aangebrachte laagdikte), met synthetische verf en na 12 uur met een watergedragen verfsysteem |
| Verpakking:                  | blik 1 liter                                                                                                                      |
| Dichtheid:                   | 1,4 kg/l                                                                                                                          |
| Viscositeit:                 | dik vloeibaar                                                                                                                     |
| Opslag:                      | In goed gesloten verpakking vorstvrij bewaren                                                                                     |
| Houdbaarheid:                | 48 maanden                                                                                                                        |

### APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: kwast
- Type verdunning: gebruiksklaar
- Schoonmaken gereedschap: water

### VERWERKING

Bolivia Aqua Kwastplamuur overvloedig aanbrengen met de kwast, rechtstreeks op het kale hout. Na droging (min. 2-4 uur) schuren (korrelgrootte 220). Indien nodig kan na droging nog een laag worden aangebracht.

### BELANGRIJK!

Houtsoorten welke doorbloeding kunnen vertonen (o.a. merbau, afzelia) niet afwerken met watergedragen verven.

