

DATENBLATT

TECHNOMELT SUPRA

130 Cool

Technische Daten

Viskosität, Brookfield, -130°C, mPas:	1.100 bis 1.700
Erweichungspunkt (Ring & Kugel), °C:	100 bis 110
empfohlene Verarbeitungstemperatur:	130 – 150 °C

**Sehr schnelle
Abbindezeit**

Anwendungsbereich

- » Vielseitig anwendbar bei der Umkarton-, Tray- und Faltschachtelklebung
- » Umkartons
- » Verklebung von Papier und Karton
- » Ermöglicht hohe Maschinengeschwindigkeit mit präziser und sauberer Anwendung
- » Sehr schnell abbindend
- » Hohe Adhäsion



Produkteigenschaften

- » Hochwertiger Schmelzklebstoff auf synthetischer Basis
- » Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- » Sehr hohe Ergiebigkeit
- » Sauberer Maschinenbetrieb
- » Thermische Stabilität

Jetzt Kontakt
aufnehmen



WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.
0800 5925-000 · service@prodinger.de

PRODINGER Verpackung GmbH & Co. KG · Rosenauer Str. 115 · 96450 Coburg
Handelsregister Coburg HRA 5286 · +49 (0) 9561 851-0 · www.prodinger.de

PRODINGER
VERPACKUNG

Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe