

SaroFilm® BRI

Film rétractable fin à usage multiple avec 30% de rebroyage propre

- Malgré le regranulat, la conformité totale des aliments est garantie
- · Une application polyvalente
- · Force de rétraction élevée
- Solution durable le recyclage est une protection active du climat
- Pré-perforé (standard pour un demi tuyau) pour un amélioration du rétrécissement

SaroFilm BRIPolyvalent, 30% de contenu broyé

- · Très transparente, brillance extraordinaire
- · Pré-perforation avec demi-tube en standard
- Tension de rétraction élevée, force de rétraction pour un emballage stable
- · Peu de glissement dans un état rétréci
- · Impression possible
- · Conformité des aliments malgré
- · regranuler le contenu

Gamme de produits

- Epaisseur 13, 15 et 19 my comme un demi tube ou de films plats
- · Autres épaisseurs sur demande

Contient 30% de granulés propres, regranulés en usine. Le film lui-même est toujours recyclable à 100%, code SPI 4









Caractéristiques techniques

		13 my	15 my	19 my
Brillance sous 20°		90	87	87
Voile (%)		5	5	5
Retrait (%)	à 93°C	17	20	19
	à 120°C	59	60	61
Métrage bobine (m)	demi tube	1550	1335	1070
	plat	3100	2670	2140
Diamètre intérieur (mm)			76.2	
Diamètre extérieur (mm		245		



L'originalité du BRI

- · Contient 30% de matière régénérée post-industrielle
- Emissions carbone séquestrées grâce à un puits de carbone forestier (en Bretagne)

Saropack AG CH-9404 Rorschacherberg T+4171 858 38 38 saropack@saropack.ch

Autriche

Saropack Handels GmbH A-6840 Götzis T +43 552 353 540 saropack@saropack.at

Allemagne

Saropack GmbH D-79539 Lörrach T +49 762 116 986 80 saropack@saropack.de





